

AZIENDA OSPEDALIERA "Bianchi, Melacrino,Morelli" - Reggio Calabria

Lavori di Fornitura e posa in opera di bitume stradale e opere accessorie area diversamente abili e dializzati degli Ospedali Riuniti
--

COMPUTO METRICO

Reggio Calabria, li

n° ord.	Descrizione dei lavori	n° delle parti	DIMENSIONI			quantità	prezzo unitario	TOTALE €
			lunghezza	larghezza	altezza			
1	Demolizione di muretti e piattaforma in cemento armato .							
	Demolizione di muretti e pittaforma compreso il trasporto del materiale di risulta, ed il livellamento dell'aria.							
	a corpo	1						1.000,00
2	Fornitura in opera di orso grill							
	Fornitura in opera di orso grill compreso ogni onere e ogni attività per darlo perfettamente installato, compreso porta accesso .	mq	44		2	88	48,16	4.238,26
	Rif.E.19.30.30.a							
3	Fornitura in opera di rete metallica zincata							
	su tubi da ponteggio fissati a terra con tiranti ed ogni altra opera per dare il lavoro perfettamente funzionante.	mq	100		1,5	150	16,56	2.475,00
	rif.P.01.10.10.e							
4	Conglomerato cementizio fornito e							
	posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32,5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste compresa la vibrazione e quanto altro necessario per dare un opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro d'armatura con i seguenti dosaggi 150kg/m3	m3	50	30	0.07	105	88,72	9.315,60
	E.03.10.10.a							
5	Conglomerato bituminoso							
	Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del tipo anti-skird SPILT-MASTIX ottenuto con:graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' categoria delle norme C.N.R., del tipo basatico o granitico, con perdita in peso alla prova los Angeles inferiore al 20% e rispondenti alla granulometria passante al 3/4 trattenuto al 1/2 100% passante al 1/2 trattenuto al 1/4 30-60% passante al 4 trattenuto al 10 20-25% passante al 80 trattenuto al 200 6-8% addesante costituito damicro-fibrette di varia natura quali farina fossile cellulosa o minerali artificiali di vetro o gomma caratterizzati dall'avere una elevata sima superfice specifica ,in ragione variabile dallo 0,3 al 1,5% del peso degli aggregati; legante costituito da bitume modificato con styrenebutadiene-styrene avente le seguenti caratteristiche:							
	Penetrazione a 25°c 50-70 dmm punto di rammolimento 70-80°C punto di rottura FRAAS < = 15' C viscosità dinamica 160°C 0,5-2 paxs in ragione del 6.5-7,5% in peso degli aggregati; miscelati ed addesanti con idonee macchine in modo da ottenere una stabilità MARSHALL minima di 750 kg ed una percentuale di vuoti compresa tra il 2% ed il 4% in volume; compresa la preparazione del piano di posa ma esclusa la fornitura e posa in							

